



检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: WT208020576

产品名称: 丁腈检查手套

委托单位: 福建集翔医疗科技有限公司

单位地址: 福建省长汀县策武镇汀洲大道南路 29 号

生产单位: 福建集翔医疗科技有限公司

生产单位地址: 福建省长汀县策武镇汀洲大道南路 29 号

检测日期: 2020 年 08 月 19 日-2020 年 09 月 15 日

检测类别: 委托检测

深圳市计量质量检测研究院

批准人: 邓海英

签发日期: 2020.09.15

检测专用章

签名: 邓海英

检测 报 告

样品名称	丁腈检查手套	产品型号	JXD01
样品	10 套	收样日期	2020 年 08 月 19 日
检测依据	判定标准： 1. 《GB 10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套》		
检测项目	1. 老化前扯断力 2. 老化前扯断伸长率 3. 老化后扯断力 4. 老化后扯断伸长率 5. 尺寸 6. 不透水性		
样品描述	样品外观、功能完好		
检测日期	2020 年 08 月 19 日 至 2020 年 09 月 15 日	检测地点	本实验室
检测结论	依据上述检测依据，对送样品进行检测，产品的各项要求满足测试要求。产品合格。 <div style="text-align: right;"> (盖章)  批准日期：2020 年 09 月 15 日 </div>		

深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>

电子邮件：sz_smq@sina.com

西丽实验基地：深圳市南山区西丽同发路 4 号 总机：0755-86928946 邮编：518055

龙珠实验基地：深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机：0755-26941696 邮编：518055

龙华实验基地：深圳市龙华区民康路 114 号 总机：0755-26941696 邮编：518109

检验报告							
检测项目							
序号	检验项目	标准要求	测试结果 单位: N, %			判定	
1	拉伸性能 GB/T 3923.1-2013	老化前扯断力 $\geq 7.0N$	12.32	11.28	12.57	合格	
			13.20	11.75	11.32		
			14.73	14.32	13.54		
		老化前扯断伸长率 $\geq 500\%$	1170	1140	1065	合格	
			1360	1275	1190		
			1355	1255	1175		
		老化后扯断力 $\geq 7.0N$	8.72	10.97	10.20	合格	
			9.76	8.32	10.95		
			10.37	9.67	10.82		
		老化后扯断伸长率 $\geq 400\%$	955	1067	1050	合格	
			970	970	1035		
			960	1050	975		
2	尺寸 (nm) GB 10213-2006	尺寸代码: 8.5 标称尺寸: L 宽度: 110 ± 5 最小长度 ≥ 230 最小厚度: 光面 ≥ 0.08 , 麻面 ≥ 0.11 最大厚度: 光面 ≤ 2.00 麻面 ≤ 2.03	宽度	108	109	110	合格
			最小长度	243	242	239	
			厚度 (麻面)	0.135	0.140	0.140	
			最大厚度 (光面)	0.090	0.090	0.095	
3	不透水性 GB 10213	不透水	1#: 不透水 2#: 不透水 3#: 不透水 4#: 不透水 5#: 不透水 6#: 不透水 7#: 不透水 8#: 不透水 9#: 不透水 10#: 不透水			合格	

产品照片



深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>

电子邮件：sz_smq@sina.com

西丽实验基地：深圳市南山区西丽同发路4号 总机：0755-86928946 邮编：518055

龙珠实验基地：深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机：0755-26941696 邮编：518055

龙华实验基地：深圳市龙华区民康路114号 总机：0755-26941696 邮编：518109

质
心
研

说明

- 1、 报告无骑缝章和检验检测专用章无效。
- 2、 报告无签发人签名无效，报告经涂改、增删无效。
- 3、 未经本检测机构书面同意，不得部分复印本检测报告，未经同意不得作为商业广告使用。
- 4、 带*标准或项目不在本实验室 CNAS, CMA 认可范围内，本报告只对送检样品检测结果负责。
- 5、 委托本单位对本检测报告有异议，请在收到报告之日或指定领取报告之日起，7 个工作日内提出申诉，逾期不予受理。
- 6、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。



深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>

电子邮件: sz_smq@sina.com

西丽实验基地：深圳市南山区西丽同发路 4 号 总机：0755-86928946 邮编：518055

龙珠实验基地：深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机：0755-26941696 邮编：518055

龙华实验基地：深圳市龙华区民康路 114 号 总机：0755-26941696 邮编：518109