



检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: WT208020575

产品名称: pvc 一次性手套

委托单位: 福建集翔医疗科技有限公司

单位地址: 福建省长汀县策武镇汀洲大道南路 29 号

生产单位: 福建集翔医疗科技有限公司

生产单位地址: 福建省长汀县策武镇汀洲大道南路 29 号

检测日期: 2020 年 08 月 19 日-2020 年 09 月 15 日

检测类别: 委托检测

深圳市计量质量检测研究院

批准人: 邓海英

签发日期: 2020.09.15

签名: 邓海英



检测报告

样品名称	pvc 一次性手套	产品型号	JXP01
样品	10 套	收样日期	2020 年 08 月 19 日
检测依据	判定标准: 1. 《GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套》		
检测项目	1. 老化前扯断力 2. 老化前扯断伸长率 3. 老化后扯断力 4. 老化后扯断伸长率 5. 尺寸 6. 不透水性		
样品描述	样品外观、功能完好		
检测日期	2020 年 08 月 19 日 至 2020 年 09 月 15 日	检测地点	本实验室
检测结论	依据上述检测依据, 对送样品进行检测, 产品的各项要求满足测试要求。产品合格。 (盖章)  批准日期: 2020 年 09 月 15 日		

深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>电子邮件: sz_smq@sina.com

西丽实验基地: 深圳市南山区西丽同发路 4 号 总机: 0755-86928946 邮编: 518055

龙珠实验基地: 深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机: 0755-26941696 邮编: 518055

龙华实验基地: 深圳市龙华区民康路 114 号 总机: 0755-26941696 邮编: 518109

检验报告							
检测项目							
序号	检验项目	标准要求	测试结果 单位: N, %			判定	
1	拉伸性能 GB/T 528-2009	老化前扯断力 $\geq 4.8N$	6.35	7.14	8.50	合格	
			7.54	7.32	7.11		
			6.53	7.10	7.76		
		老化前扯断伸长率 $\geq 350\%$	540	420	475	合格	
			460	495	475		
			450	465	450		
		老化后扯断力 $\geq 4.8N$	6.54	6.92	6.52	合格	
			6.73	6.32	6.95		
			6.37	6.67	6.82		
		老化后扯断伸长率 $\geq 400\%$	445	460	470	合格	
			470	510	490		
			560	550	590		
2	尺寸 (nm) GB 24786-2009	尺寸代码: 8.5 标称尺寸: L 宽度: 110 ± 5 最小长度 ≥ 230 最小厚度: 光面 ≥ 0.08 , 麻面 ≥ 0.11 最大厚度: 光面 ≤ 2.00 麻面 ≤ 2.03	宽度	105	102	103	合格
			最小长度	246	240	242	
			厚度 (麻面)	0.075	0.070	0.070	
			最大厚度 (光面)	0.060	0.060	0.060	
3	不透水性 GB 24786-2009	不透水	1#: 不透水 2#: 不透水 3#: 不透水 4#: 不透水 5#: 不透水 6#: 不透水 7#: 不透水 8#: 不透水 9#: 不透水 10#: 不透水			合格	

量 1

产品照片



深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>

电子邮件：sz_smq@sina.com

西丽实验基地：深圳市南山区西丽同发路 4 号 总机：0755-86928946 邮编：518055

龙珠实验基地：深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机：0755-26941696 邮编：518055

龙华实验基地：深圳市龙华区民康路 114 号 总机：0755-26941696 邮编：518109

说 明

- 1、 报告无骑缝章和检验检测专用章无效。
- 2、 报告无签发人签名无效，报告经涂改、增删无效。
- 3、 未经本检测机构书面同意，不得部分复印本检测报告，未经同意不得作为商业广告使用。
- 4、 带*标准或项目不在本实验室 CNAS，CMA 认可范围内，本报告只对送检样品检测结果负责。
- 5、 委托本单位对本检测报告有异议，请在收到报告之日或指定领取报告之日起，7 个工作日内提出申诉，逾期不予受理。
- 6、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。



深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>

电子邮件：sz_smq@sina.com

西丽实验基地：深圳市南山区西丽同发路 4 号 总机：0755-86928946 邮编：518055

龙珠实验基地：深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机：0755-26941696 邮编：518055

龙华实验基地：深圳市龙华区民康路 114 号 总机：0755-26941696 邮编：518109